PENGARUH PEMAKANAN SECARA NORMAL DENGAN BERULANG TERHADAP KEKASARAN PERMUKAAN ALUMINIUM ALLOY MENGGUNAKAN CAD-CAM-CNC 3A

Iskandar¹, Almadora Anwar Sani², Dicky Seprianto³, Didi Suryana⁴

^{1,2,3,4}Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Sriwijaya,

Jl. Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139, Telp: 0711-352414, Fax: 0711-453211

e-mail : ¹iiskandarr@yahoo.com, ²almadora@polsri.ac.id

ABSTRACT

Technology of manufacturing expanded rapidly with the advent of software supporting machining. CAD software to help make engineering drawings. CAD integrated CAM and CNC in order to process the application. While the use of application software with a real application, there was a slight deviation on work piece surface roughness results. Research methods used by experiments. Material Test used Aluminum Alloy. Test roughness by using surface roughness. Work piece is drawn using CAD, then in the analysis of the program code using a CAM and then applied on the machine CNC 3A. A program made by comparing the influence of the consumption to normal with repeated consumption program in the same area. The consumption of normally returning by using CAD-CAM-CNC 3A can affect the work piece surface roughness. The highest level of roughness N5.

Key words : Surface Roughness, CAD, CAM, CNC 3A.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi manufaktur berkembang pesat dengan munculnya software pendukung pemesinan. Seperti software CAD yang banyak digunakan untuk membantu membuat gambar teknik. Pada pemesinan manufaktur CAD terintegrasi dengan CAM dan CNC guna proses aplikasi. Saat penggunaan aplikasi software dengan aplikasi nyata, ada sedikit penyimpangan pada hasil kekasaran permukaan benda kerja. Metode penelitian yang digunakan dengan eksperimen. Material Uji menggunakan Aluminium Alloy. Untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi material di uji kekasaran dengan menggunakan surface roughness. Sebelum dilakukan pengujian benda kerja di gambar menggunakan CAD, kemudian dianalisis kode program menggunakan CAM, lalu di aplikasikan pada mesin CNC 3A. Program yang dibuat dengan membandingkan pengaruh pemakanan normal dengan program pemakanan berulang di area yang sama. Pemakanan secara normal dengan berulang dengan menggunakan CAD-CAM-CNC 3A dapat mempengaruhi kekasaran permukaan benda kerja. Dengan nilai tingkat kekasaran N5.

Kata kunci : Kekasaran Permukaan, CAD, CAM , CNC 3A

PENDAHULUAN

Computer Aided Manufacturing (CAM) merupakan software untuk mengendalikan *cutting tools* dan membuat kode pemrograman yang terdapat pada mesin CNC. Tujuan CAM untuk membuat proses produksi menjadi lebih cepat, ukuran yang presisi, dan konsistensi material pada komponen tools. Dimana dalam beberapa kasus, dapat mengurangi kebutuhan material dan juga konsumsi energi. CAM merupakan proses setelah

pemodelan menggunakan Computer Aided Design (CAD) atau Computer Aided Engineering (CAE). Gambar yang telah dibuat menggunakan software CAD/CAE kemudian diolah oleh software CAM untuk akhirnya menjadi perintah berupa kode program untuk mengontrol *cutting tools* di mesin CNC.

CAD/CAM digunakan bila model dikerjakan secara manual mengalami tingkat kesulitan pada proses simetris geometris dan membutuhkan waktu penyelesaian yang begitu lama. Serta

ingin memproduksi bahan material manufaktur secara masal^[3].

Gambar 1. Proses menuangkan ide menjadi bentuk aplikasi^[10]

Permasalahan yang sering terjadi adalah hasil kekasaran permukaan benda hasil pengerjaan menggunakan CAM dengan CNC tidak sesuai. Oleh karena itu penelitian ini menguji kekasaran

permukaan dengan mengetahui hasilnya menggunakan *surface roughness tester*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metoda Eksperimen. Penelitian dimulai dengan membuat desain menggunakan CAD, kemudian diolah dengan CAM. Hasil disain kemudian disimulasikan dan diterapkan pada benda kerja dengan menggunakan mesin CNC 3A lalu di analisis kekasaran permukaannya. Material pengujian menggunakan Aluminium Alloy.

Urutan penelitian dapat dapat dijelaskan pada *flowchart* pada gambar 2.

Gambar 2. Flowchart

Penelitian ini dimulai dengan mempersiapkan Material, Alat-alat pendukung, CAD, CAM dan Mesin CNC 3A (Milling/Frais). Parameter penelitian dilakukan dengan membandingkan proses pemakanan

benda kerja. Yaitu : pemakanan normal 1 kali, pemakanan berulang 2, 3, dan 4 kali pada area yang sama. *Dept of cut* 1 mm, *federate* 100 mm/menit, *Cutter Speed* 2000 rpm. Tanpa menggunakan *coolant*.

Hipotesis :

H0 : Tidak ada pengaruh pemakanan berulang terhadap kekasaran permukaan benda kerja.

H1 : Ada pengaruh pemakanan berulang terhadap kekasaran permukaan benda kerja.

Analisis pengujian menggunakan ANOVA dengan taraf signifikansi 0,05.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk benda kerja yang akan dilakukan pengujian digambar dengan CAD, dilanjutkan dengan CAM untuk menganalisa kode program yang akan dieksekusi. Setelah selesai kode program kemudian diinput pada Mesin CNC 3A, dan siap untuk eksekusi pada benda kerja.

Hasil pengerjaan pada Mesin CNC 3A diuji kekasaran permukaan dengan alat *Surface Roughness*. Sehingga didapat hasil seperti tabel 1.

Tabel 1. Hasil pengujian kekasaran permukaan

TitikUji	Perlakuan 1 Ra (μm)	Perlakuan 2 Ra (μm)	Perlakuan 3 Ra (μm)	Perlakuan 4 Ra (μm)
1	0,603	0,549	0,379	0,355
2	0,553	0,561	0,323	0,47
3	0,559	0,572	0,418	0,375
Rata-rata	0,585	0,572	0,373	0,4

H0 ditolak. Jika $F_{\text{Hitung}} < F_{\text{tabel}}$ maka H0 diterima.

Hasil pengujian kekasaran permukaan dianalisis dengan ANOVA. Dengan ketentuan, Jika $F_{\text{Hitung}} > F_{\text{tabel}}$ maka

Tabel 2. SUMMARY

Groups	Count	Sum	Average	Variance
Perlakuan 1	3	1.755	0.585	0.000772
Perlakuan 2	3	1.682	0.561	0.000132
Perlakuan 3	3	1.12	0.373	0.00228
Perlakuan 4	3	1.2	0.4	0.003775

Tabel 3. ANOVA

Source of Variation	SS	df	MS	F	P-value	F crit
Between Groups	0.105928917	3	0.035309639	20.29387	0.000426	4.066181
Within Groups	0.013919333	8	0.001739917			
Total	0.11984825	11				

Dari data di atas diperoleh Fhitung sebesar 20,29387 karena $20,29387 > 4,07$ maka H_0 ditolak, sehingga dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05.

Maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata pemakanan berulang dengan hasil kekasaran permukaan benda kerja.

Gambar 3. Grafik uji kekasaran permukaan

Pemakanan berulang dapat membuat nilai kekasaran menjadi lebih halus. Perlakuan 1 nilai rata-rata kekasaran 0,585 μm. Perlakuan 2 nilai rata-rata kekasaran 0,572 μm. Perlakuan 3 nilai rata-rata 0,373 μm. Perlakuan 4 nilai rata-rata 0,4 μm.

Perlakuan 1 merupakan pemakanan normal, perlakuan 2 merupakan pemakanan berulang sebanyak 2 kali, perlakuan 3 pemakanan berulang sebanyak 3 kali, dan perlakuan 4 pemakanan berulang sebanyak 4 kali. Pemakanan berulang sebanyak 3 kali memiliki nilai rata-rata kekasaran 0,373 μm dengan tingkat kekasaran N5.

KESIMPULAN

Hasil perlakuan pemakanan berulang diperoleh data rata-rata kekasaran permukaan yaitu Pemakanan normal atau 1 kali diperoleh Ra 3,585 μm, pemakanan berulang 2 kali diperoleh Ra 0,561 μm, pemakanan berulang 3 kali diperoleh Ra 0,373 μm, pemakanan

berulang 4 kali diperoleh Ra 0,4 μm. Hasil analisis menggunakan ANOVA. Hipotesis : Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak, Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima. Hasil data tersebut diperoleh F hitung sebesar 20,29387 karena $20,29387 > 4,07$ maka H_0 ditolak, sehingga dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05. Pemakanan berulang mempengaruhi kekasaran permukaan benda kerja alumunium alloy. Perbedaan rata-rata pemakanan berulang dengan hasil kekasaran permukaan benda kerja memiliki nilai tingkat kekasaran N5.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terima Kasih kepada PNBPN Politeknik Negeri Sriwijaya yang telah membiayai kegiatan penelitian ini, hingga selesai penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Sationo A., & Sisminto, 2010, Autodesk Inventor Professional 2009. Andi Yogyakarta, ISBN 978-979-29-1312-5
- [2] Tuakia F., 2008, Pemodelan CAD 3D Menggunakan Inventor. Informatika Bandung, ISBN 978-979-1153-61-4.
- [3] Ningsih D.H.U., Computer Aided Design / Computer Aided Manufacture (CAD/CAM), Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK Volume X, No. 3, September 2005 :143-149, ISSN : 0854-9524.
- [4] Hidayat T., dkk, 2016, Analisis Kekasaran Permukaan Terhadap Spindle Speed Dan Feeding Pada Proses Surface Milling Menggunakan Mesin Cnc Dengan Teknologi Cam. Jurnal Austenit Volume 8, No. 1, April 2016, ISSN : 2085-1286.
- [5] Seprianto D., 2013, Pengaruh Parameter Pemesinan Terhadap Kekasaran Permukaan Benda Kerja Pada Mesin Cnc Type Edu Vr1-Mill. Jurnal Austenit Volume 5, No.1, April 2013, ISSN : 2085-1286.
- [6] Suryana D., dkk, 2015, Pengaruh Dept Of Cut Dan Feedrate Dengan Cutter Diameter 60 Mm Terhadap Kerataan Permukaan Material Astm A36 Pada Mesin Mitsubishi Cnc-Mill 3A. Jurnal Austenit Volume 7, No. 1, April 2015, ISSN : 2085-1286.
- [7] Suryana D., dkk, 2014, Pengaruh Media Pendingin Dan Kondisi Pemotongan Baja Aisi 1045 Terhadap Kekasaran Permukaan Pada Proses Cnc Milling. Jurnal Austenit Volume 6, No.1, April 2014, ISSN : 2085-1286.
- [8] Sovannara C., dkk, 2016, Analisa Pengaruh Proses Permesinan Mesin Cnc Milling Terhadap Kekasaran Permukaan Pada Material Baja 9smn36 1.0736. Jurnal Austenit Volume 8, No.2, April 2016, ISSN : 2085-1286.
- [9] Yunus M., dkk, 2012, Analisa Parameter Kekasaran Permukaan Bahan Alumunium Jenis Al Mg Si 3.6082 Din 1725 Pada Proses Pemesinan Cnc Milling. Jurnal Austenit Volume 4, No. 1 April 2012, ISSN : 2085-1286.
- [10] <http://www.ekits.eu/PROCNCDraw/> 18 April 2018.